

SILICONI LATTONERIA



Prodotto a norma UNI ISO 11600

- Buona adesione su lamiera zincata e pre-ferro, alluminio, banda stagnata, piombo, rame, ottone, etc.
- Applicabile su materiali porosi e non porosi
- Essendo neutro non emana odori fastidiosi durante la fase di indurimento
- Non intacca le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura
- Indicato per applicazioni interne ed esterne
- Elasticità permanente nel tempo
- Non indicato per incollaggi statici

Allungamento A Rottura	Allungamento Massimo D'esercizio	Base Chimica	Colore	Contenuto	Durezza Shore A	Immagazzinaggio	Modulo Elastico Al 100%	Modulo Elastico Al 100% Din53504	Peso Specifico	Recupero Elastico	Resistenza A Trazione	Reticolazione	Temperatura Applicazione	Temperatura D'esercizio	Tempi Di Indurimento	Tempo Formazione Pellicola (Filmazione)
500 %	25 %	polimero siliconico alcossi	testa di moro	310 ml	30	12 mesi	0,44 n/mm ²	0,44 n/mm ²	1,36 g/cm ³	80 %	1,11 n/mm ²	neutra	5/40 °c	-40/150 °c	2,5 /24 mm/h	20 min

Campo d'applicazione:

- Particolarmente idoneo per la sigillatura di elementi metallici nei lavori di lattoneria, carpenteria e nell'edilizia generale
- NON indicato per incollaggi statici

Modalità d'uso:

- Pulire, sgrassare ed asciugare la superficie.
- Nei punti di sovrapposizione della lamiera, formare un cordone di sigillante da ca. 1 cm.
- Sovrapporre le lamiere esercitando una leggera pressione.
- Applicare un altro cordone di sigillante e lisciare.
- Forare la lamiera e applicare i rivetti.
- Applicare il sigillante sui rivetti e lisciare.
- Pulire gli attrezzi ed eventuali sbavature di sigillante non indurito con Pulitore per silicone Art. F3893 119. Il sigillante siliconico indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Immagazzinamento:

- Stabilità allo stoccaggio in confezione originale ermeticamente chiusa a +20°C: 12 mesi dalla data di produzione

Attenzione:

- Teme il gelo.

Avvertenze:

- Sigillature con silicone neutro non sono sopravverniciabili.
- Nel caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare con acqua e consultare il medico.