

## SIGILLANTE A SPRUZZO E PENNELLO FLEXON



- Resistente ai raggi UV
- Elastico
- Carteggiabile
- Senza silicone
- Ampia gamma di adesione su molti metalli (zinco, alluminio, acciaio), vernici, primer, vetro, legno, plastica (eccetto PE, PP, PTFE) e substrati minerali
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a 80 °C, brevemente fino a 120 °C
- Formazione della pelle dopo 20 minuti
- Contenuto: 310 ml

Colore	Art.
grigio	<b>N2893 310</b>
nero	<b>N2893 311</b>

### Modalità d'uso:

- Applicazione: I supporti devono essere nudi, puliti, asciutti e privi di grassi.
- Il sigillante viene spruzzato sul supporto mediante un'ideale pistola. Il tempo di formazione della pellicola è di 20 minuti.
- L'indurimento varia in funzione dello spessore dello strato, della temperatura e dell'umidità atmosferica (per esperienza: 3mm dopo 24 ore).
- La cartuccia può rimanere nella pistola fino al suo completo svuotamento. La temperatura di impiego e di stoccaggio ottimale è compresa tra +5° C e +30° C.
- Il prodotto è sovraverniciabile con svariati tipi di vernici subito dopo l'applicazione (per esperienza: fino a 2 ore). Un tempo più lungo può comportare problemi di adesione con alcuni sistemi di verniciatura.
- La sovraverniciatura ritarda l'indurimento!
- Il prodotto non deve venire a contatto con materiale PU fresco (non ancora indurito)! Non immagazzinare per lunghi periodi a temperature superiori a +25° C!

